

**TX 501  
PINTAMAALI**
**689-05699 (väritön 00)  
689-56991 (valkoinen 01)**
**TUOTETYYPPI**

TX 501 Pintamaali on ruiskutettava 2-komponenttinen polyuretaanipintamaali. TX 501 soveltuu erittäin hyvin sisätiloihin tuleviin puupintoihin joilta vaaditaan hyvää ja kestäväää pintaa esimerkiksi huonekalut. TX 501 kuuluu Tintflex-sävytysjärjestelmään joka mahdollistaa suuren värivalikoiman sekä nopeat toimitusajat. Pohjamaaliksi sopivat kaikenlaiset Akzo Nobelin vesi tai liuotinhenteiset pohjamaalit.

**TEKNISET TIEDOT**

|  |  |
|--|--|
| <b>Tyyppi:</b>   | 2-komponenttinen polyuretaanipohjamaali                                      |
| <b>Tiheys (ISO 2811):</b>                                | 689-05699 n. 0,95 kg/dm <sup>3</sup><br>689-56991 n. 1,20 kg/dm <sup>3</sup> |
| <b>Kuiva-ainepitoisuus:</b>                              | 689-05699 n. 48 paino-%<br>689-56991 n. 62 paino-%                           |
| <b>Kiilto (Gardner 60<sup>0</sup>):</b>                  | >90  |
| <b>Sävy:</b>   | Sävytettävä  |
| <b>Teoreettinen riittoisuus (m<sup>2</sup> / litra):</b> |  |
| <b>Toimitusviskositeetti (DIN 4/20°C):</b>               | n. 65 s.   |
| <b>VOC (g / l):</b>                                      | n. 540   |

**KÄYTTÖOHJE**

Ruiskuttaessa ohennetaan noin 30%. Suositellaan levitettäväksi korkeintaan 2 kertaa. Jos levitetään enemmän kuin kerran tulisi toisen levityskerran tapahtua n. 1 tunnin kuluttua ensimmäisestä ilman välilihontaa.

|  |  |
|--|--|
| <b>Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys):</b> | 150 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Levitysmenetelmät:</b>                      | Ruiskutus (Ilmahajoitteinen, korkeapaine, HVLP ja sähköstaattinen), valukone |
| <b>Kovete:</b>                                 | 878-31526 60 tilavuus %  |
| <b>Käyttöaika (20°C):</b>                      | n. 4 h   |

**Kuivumisaika (levitysmäärä n. 120g/m<sup>2</sup>):**

| Lämpötila | Kosketuskuiva | Pinkkauskuiva |
|-----------|---------------|---------------|
| 20°C      | 2 h           | 24 h          |
| 40°C      | 30 min        | 2 h           |

**Alhaisin kuivumislämpötila:** 18°C ilman kosteuden ollessa enintään 65%

**Käyttöviskositeetti (DIN 4/20°C):** 14-25 s

**Ohenne ja työvälaineiden pesu:** 800 – 09174

**Syttyvyys:** Syttyvä

**Varastointi:** Suljetussa astiassa, viileässä tilassa + 5° C - +20° C

**Varastointikestävyys:** 12 kk

**Kuljetus:** Kuljetusluokka 3, III / VAK

**Huom!** Katso TX 501 pintamaalin 689- ja kovetteen 878-31526 käyttöturvallisuustiedotteet.

**ESIKÄSITTELY**

Maalattavan pinnan tulee olla pohjamaalattu ja hiottu esim. paperilla nro 280-320.

**PAKKAUSKOKO:**

|           |       |
|-----------|-------|
| 689-xxxxx | 9 l   |
| 878-31526 | 2,5 l |
| 800-09174 | 20 l  |

Käännä tarvittaessa teknisen palvelumme puoleen / Industrial Finishes, Puuteollisuusmaalit.