

**PU-ISOLANTE
POLYURETAANILAKKA**
91675-41139
TUOTETYYPPI

PU-Isolante on 2-komponenttinen polyuretaanipohjalakka. PU-Isolantea suositellaan käytettäväksi sulkevana pohjalakkana MDF-levyille tai huokoiselle puulle kun halutaan ehkäistä ilmakuplien muodostus. PU-Isolante sulkee MDF-levyn pinnan niin ettei seuraava pintakäsittelykerros imeydy levyyn. PU-Isolante antaa erittäin hyvän tartunnan pohja- ja pintalakoille. PU-Isolante soveltuu myös tanniinisen puun pohjalakaksi sen hyvän sulkevan ominaisuuden ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi:	2-komponenttinen polyuretaanilakka
Tiheys (ISO 2811):	n. 0,92 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 13 paino-%
Kiilto (Gardner 60⁰):	Himmeä
Sävy:	Kirkas
Teoreettinen riittoisuus (m² / litra):	
Toimitusviskositeetti (DIN2/ 20°C):	40-50 s
VOC (g / l):	800

KÄYTTÖOHJE

Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys):	50-100 g/m ²
Levitysmenetelmät:	Ruiskutus (Ilmahajotteinen, korkeapaine, HVLP ja sähköstaattinen)
Kovete:	878-31515 100 tilavuus % 878-31586 100 tilavuus % (vaaleille puulajeille)
Käyttöaika (20°C):	n. 4 h
Kuivumisaika:	Läpikuiva 12 h/ 20°C, hiontakuiva 1 h/ 50°C
Alhaisin kuivumislämpötila:	18°C ilman kosteuden ollessa enintään 70%
Käyttöviskositeetti (DIN 4/20°C):	n. 14-16 s. riippuen menetelmästä
Ohenne ja työvälineiden pesu:	800-09193 sähköstaattinen ruiskutus 800-00218 muut menetelmät sekä työvälineiden pesu
Syttyvyys:	Helposti syttyvä
Varastointi:	Suljetussa astiassa, viileässä tilassa + 5° C - +20° C
Varastointikestävyys:	12 kk
Kuljetus:	Kuljetusluokka 3, II / VAK
Huom!	Katso PU-Isolanten 91675-41139 ja kovetteiden 878-31515 ja 878-31586 käyttöturvallisuustiedotteet.

ESIKÄSITTELY

Mikäli lakattavalle kohteelle suoritetaan esikäsitteily, hiotaan kohde papereilla nro. 150 ja 180 tai hienommalla. Hionnan jälkeen poistetaan hiontapöly.

PAKKAUSKOKO:

91676-41139	25 l
878-31515	12,5 l
878-31586	5 l, 12,5 l
800-09193	20 l
800-00218	20 l

Käännä tarvittaessa teknisen palvelumme puoleen / Industrial Finishes, Puuteollisuusmaalit.

Vain teolliseen käyttöön. Tiedot ovat suuntaa antavia ja sitoumuksetta.

Akzo Nobel Coatings Oy Puuteollisuusmaalit, Malmarnie 20, PO Box 104, FIN-01301 VANTAA

Puh. + 358 9 873 911, fax + 358 9 873 9406

www.akzonobelteollisuusmaalit.com