

**TX 500
PINTAMAALI**

**1655-58700 (väritön 00)
1655-58701 (valkoinen 01)**

TUOTETYYPPI

TX 500 Pintamaali on ruiskutettava 2-komponenttinen polyuretaanipintamaali. TX 500 soveltuu erittäin hyvin sisätiloihin tuleviin puupintoihin joilta vaaditaan hyvää ja kestäväää pintaa esimerkiksi huonekalut. TX 500 kuuluu Tintflex-sävytysjärjestelmään joka mahdollistaa suuren värivalikoiman sekä nopeat toimitusajat. Pohjamaaliksi sopivat kaikenlaiset Akzo Nobelin vesi tai liuotinhenteiset pohjamaalit.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi:	2-komponenttinen polyuretaanipohjamaali
Tiheys (ISO 2811):	1655-58700 n. 1,16 kg/dm ³ 1655-58701 n. 1,30 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus:	1655-58700 n. 52 paino-% 1655-58701 n. 60 paino-%
Kiilto (Gardner 60⁰):	25-30
Sävy:	Sävytettävä
Teoreettinen riittoisuus (m² / litra):	
Toimitusviskositeetti (DIN 4/20°C):	n. 65 s.
VOC (g / l):	n. 540

KÄYTTÖOHJE

Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys):	120-150 g/m ²
Levitysmenetelmät:	Ruiskutus (Ilmahajoitteinen, korkeapaine, HVLP ja sähköstaattinen)
Kovete:	878-31070 60-70 tilavuus %
Käyttöaika (20°C):	n. 4 h
Kuivumisaika (levitysmäärä n. 120g/m²):	

Lämpötila	Kosketuskuiva	Pinkkauskuiva
20°C	1 h	12 h
40°C	30 min	2 h

Alhaisin kuivumislämpötila:	18°C ilman kosteuden ollessa enintään 65%
Käyttöviskositeetti (DIN 4/20°C):	14-25 s
Ohenne ja työvälaineiden pesu:	800 – 90148 ilmahajoitteiseen ja korkeapaineruiskutukseen. 800 – 00244 nopea ohenne ilmahajoitteiseen ja korkeapaineruiskutukseen. 800 – 09174 sähköstaattiseen ruiskutukseen. Pesuun 800 – 09148.
Syttyvyys:	Syttyvä
Varastointi:	Suljetussa astiassa, viileässä tilassa + 5° C - +20° C
Varastointikestävyys:	12 kk
Kuljetus:	Kuljetusluokka 3, III / VAK
Huom!	Katso TX 500 pintamaalin 1655- ja kovetteen 878-31070 käyttöturvallisuustiedotteet.

ESIKÄSITTELY

Maalattavan pinnan tulee olla pohjamaalattu ja hiottu esim. paperilla nro 240.

PAKKAUSKOKO:

1655-58700	16,2 l
1655-58701	18 l
878-31070	12,5 l
800-09148	20 l, 200 l
800-00244	20 l, 200 l
800-09174	20 l, 200 l

Käännä tarvittaessa teknisen palvelumme puoleen / Industrial Finishes, Puuteollisuusmaalit.