

**TX 501  
PINTAMAALI**
**689-05699 (väritön 00)  
689-56991 (valkoinen 01)**
**TUOTETYYPPI**

TX 501 Pintamaali on ruiskutettava 2-komponenttinen polyuretaanipintamaali. TX 501 soveltuu erittäin hyvin sisätiloihin tuleviin puupintoihin joilta vaaditaan hyvää ja kestäväää pintaa esimerkiksi huonekalut. TX 501 kuuluu Tintflex-sävytysjärjestelmään joka mahdollistaa suuren värivalikoiman sekä nopeat toimitusajat. Pohjamaaliksi sopivat kaikenlaiset Akzo Nobelin vesi tai liuotinhenteiset pohjamaalit.

**TEKNISET TIEDOT**

<b>Tyyppi:</b>	2-komponenttinen polyuretaanipohjamaali
<b>Tiheys (ISO 2811):</b>	689-05699 n. 0,95 kg/dm <sup>3</sup> 689-56991 n. 1,20 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Kuiva-ainepitoisuus:</b>	689-05699 n. 48 paino-% 689-56991 n. 62 paino-%
<b>Kiilto (Gardner 60<sup>0</sup>):</b>	>90
<b>Sävy:</b>	Sävytettävä
<b>Teoreettinen riittoisuus (m<sup>2</sup> / litra):</b>	
<b>Toimitusviskositeetti (DIN 4/20°C):</b>	n. 65 s.
<b>VOC (g / l):</b>	n. 540

**KÄYTTÖOHJE**

Ruiskuttaessa ohennetaan noin 30%. Suositellaan levitettäväksi korkeintaan 2 kertaa. Jos levitetään enemmän kuin kerran tulisi toisen levityskerran tapahtua n. 1 tunnin kuluttua ensimmäisestä ilman välilihontaa.

<b>Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys):</b>	150 g/m <sup>2</sup>
<b>Levitysmenetelmät:</b>	Ruiskutus (Ilmahajoitteinen, korkeapaine, HVLP ja sähköstaattinen), valukone
<b>Kovete:</b>	878-31526 60 tilavuus %
<b>Käyttöaika (20°C):</b>	n. 4 h

**Kuivumisaika (levitysmäärä n. 120g/m<sup>2</sup>):**

Lämpötila	Kosketuskuiva	Pinkkauskuiva
20°C	2 h	24 h
40°C	30 min	2 h

**Alhaisin kuivumislämpötila:** 18°C ilman kosteuden ollessa enintään 65%

**Käyttöviskositeetti (DIN 4/20°C):** 14-25 s

**Ohenne ja työvälineiden pesu:** 800 – 09174

**Syttyvyys:** Syttyvä

**Varastointi:** Suljetussa astiassa, viileässä tilassa + 5° C - +20° C

**Varastointikestävyys:** 12 kk

**Kuljetus:** Kuljetusluokka 3, III / VAK

**Huom!** Katso TX 501 pintamaalin 689- ja kovetteen 878-31526 käyttöturvallisuustiedotteet.

**ESIKÄSITTELY**

Maalattavan pinnan tulee olla pohjamaalattu ja hiottu esim. paperilla nro 280-320.

**PAKKAUSKOKO:**

689-xxxxx	9 l
878-31526	2,5 l
800-09174	20 l

Käännä tarvittaessa teknisen palvelumme puoleen / Industrial Finishes, Puuteollisuusmaalit.

Vain teolliseen käyttöön. Tiedot ovat suuntaa antavia ja sitoumuksetta.

Akzo Nobel Coatings Oy Puuteollisuusmaalit, Malmarintie 20, PO Box 104, FIN-01301 VANTAA

Puh. + 358 207 501 501, fax + 358 207 501 517

[www.akzonobelteollisuusmaalit.com](http://www.akzonobelteollisuusmaalit.com)