

**TRÄFF 480  
KATALYTTI-  
PINTAMAALI**
**121-53490 (väritön 00)  
121-53492 (valkoinen 01)**
**TUOTETYYPPI**

Träff 480 on happokovettuva kiiltävä pintamaali, joka on tarkoitettu sisätiloihin tulevien puutuotteiden pintakäsittelyyn. Träff 480 soveltuu kovalevyn, pohjustetun lastulevyn, umpipuun ja vastaavien kohteiden pintakäsittelyyn. Tiksotrooppisten ominaisuuksien ansiosta Träff 480 soveltuu erityisen hyvin pystypintojen, esimerkiksi ikkunankarmien maalaukseen. Träff 480 Pintamaali 120-5349x kuuluu Tintflex-sävytysjärjestelmään, joka mahdollistaa suuren värivalikoiman sekä nopeat toimitusajat.

**TEKNISET TIEDOT**

<b>Tyyppi:</b>	Modifioitu alkydiaminohartsikatalyyttimaali
<b>Tiheys (ISO 2811):</b>	120-53490 1,03 kg/dm <sup>3</sup> 120-53492 1,26 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Kuiva-ainepitoisuus:</b>	n 63 tilavuus-% värisävyistä riippuen
<b>Kiilto (Gardner 60<sup>0</sup>):</b>	n. 80
<b>Sävy:</b>	Sävytettävä
<b>Teoreettinen riittoisuus (m<sup>2</sup> / litra):</b>	n. 20/30 µm:n kuivakalvolla
<b>Toimitusviskositeetti (DIN 4/20°C):</b>	Tiksotrooppinen
<b>VOC (g / l):</b>	n. 300

**KÄYTTÖOHJE**

<b>Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys):</b>	n. 110g/m <sup>2</sup>
<b>Levitysmenetelmät:</b>	Ruiskutus (Ilmahajotteinen, korkeapaine ja HVLP), valukone
<b>Kovete:</b>	1871-00870 10 tilavuus %
<b>Käyttöaika (20°C):</b>	n. 1 vrk kovetelisäyksen jälkeen
<b>Kuivumisaika (levitysmäärä n.110g/m<sup>2</sup>):</b>	

Lämpötila	Pinkkauskuiva
20°C	24 h
40°C	4 h
60°C	75 min
80°C	25 min
IRM	3-4 min

<b>Alhaisin kuivumislämpötila:</b>	+18°C ilman kosteuden ollessa enintään 70%
<b>Käyttöviskositeetti (DIN 4/20°C):</b>	25-30 s ruiskutukseen, 25-40 s valukoneeseen
<b>Ohenne ja työvälineiden pesu:</b>	803-62259
<b>Syttyvyys:</b>	Syttyvä
<b>Varastointi:</b>	Suljetussa astiassa, viileässä tilassa + 5° C - +20° C
<b>Varastointikestävyys:</b>	12 kk
<b>Kuljetus:</b>	Kuljetusluokka 3, III / VAK
<b>Huom!</b>	Katso Träff 480 pintamaalin 120-5349x ja kovetteen 1871-00870 käyttöturvallisuustiedotteet.

**ESIKÄSITTELY**

Maalattavan pinnan tulee olla pohjamaalattu ja hiottu esim. paperilla nro 240. Sopivia pohjamaaleja ovat Akzo Nobelin 2-komponenttiset happokovettuvat pohjamaalit.

<b>PAKKAUSKOKO:</b>	120-53490	9,7 l
	120-53492	10,8 l
	1871-00870	25 l
	803-62259	20 l, 200 l

Käännä tarvittaessa teknisen palvelumme puoleen / Industrial Finishes, Puuteollisuusmaalit.

Vain teolliseen käyttöön. Tiedot ovat suuntaa antavia ja sitoumuksetta.

Akzo Nobel Coatings Oy Puuteollisuusmaalit, Malmarsintie 20, PO Box 104, FIN-01301 VANTAA

Puh. + 358 207 501 501, fax + 358 207 501 517

[www.akzonobelteollisuusmaalit.com](http://www.akzonobelteollisuusmaalit.com)