

1550 – 750001 (151.21/01)

NC POHJAMAALI VALKOINEN

YLEISET TIEDOT

Tuotetyyppi	Nitroselluloosa Pohjamaali
Käyttöalue	Yleiskäyttö
Huomioitava	Alusta: puu ja vaneri kohteet.

PERUSTIEDOT MATERIAALISTA

Sideaine	Nitroselluloosa
Kuiva-ainepitoisuus	50 +/- 1 % paino
Toimitusviskositeetti	78 +/- 8 sek DIN kuppi 6 @ 20 °C
Tiheys	1.17 +/- 0.01 kg/l
Ohenne	6500 - 004001 (5%) Hyvin lämpimissä olosuhteissa, käytä ohenne
Varastointikestävyys	18 kuukautta alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa varastoitaessa alla mainittujen varastointiohjeiden mukaisesti.
Varastointi	10 ja 30 °C välillä puhtaassa ja kuivassa tilassa.

LEVITYS

Levitysmenetelmä	Ruiskutus / Valukone
Sekoitusuhde	Tuote : Ohenne 100 : 20 - 50 painosuhteessa Tuote : Kovete : Ohenne 100 : 0 : 30 - 60 tilavuussuhteessa
Levitysviskositeetti	Ilmahajotteinen ruiskutus: 14 - 20 sek DIN kuppi 4 @ 20 °C Valukone: 20 - 30 sek DIN kuppi 4 @ 20 °C Varoitus Verhomaalauskonetyössä viskositeetti nousee liuottimen haihtumisesta johtuen. Viskositeetti on säännöllisesti tarkastettava ja säädettävä lisäämällä ohennetta!
Levitysmäärä	Noin 140 - 160 g/m ² märkäkalvo Levitetään 1 or 3 max kerros/kerrosta
Puhdistus	6500-008001

1550 – 750001 (151.21/01)

NC POHJAMAALI VALKOINEN

KUIVAUSOLOSUHTEET

Lämpökuivaus	Kuivaustiedot koskevat 100 g/m ² märkälevitystä. Pölykuiva 15 min Kosketuskuiva 50 min Hiontakuiva 4 hours
	Kuivaustiedot koskevat 100 g/m ² märkälevitystä. Haihdutusaika: 10 min. koneellista puhallusta @ 20 °C. Kuivaus: 15 min. koneellista puhallusta @ 40 °C. Kuivaus: 15 min. koneellista puhallusta @ 60 °C. Jäähdytys: 10 min. koneellista puhallusta @ 20 °C.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖTIEDOT

Käyttöturvallisuus Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

VASTUUVAPAAUS

Vastuuvapaus Ainoastaan teolliseen käyttöön.
Annetut tekniset tiedot ja käyttöohjeet perustuvat Akzo Nobelin tutkimuksiin ja kokemukseen ja niiden nähdään olevan luotettavia, mutta nämä tiedot ja ohjeet eivät ole perusteena takuulle. Koska Akzo Nobelilla ei ole mahdollisuutta valvoa olosuhteita, joiden vallitessa tuotetta kuljetetaan, varastoidaan, käsitellään, käytetään tai levitetään, asiakkaan on itse määriteltävä tuotteen soveltuvuus aiottuun tarkoitukseen. Tämä tekninen seloste korvaa aikaisemmat versiot. Ellei selvästi ja nimenomaan ole kirjallisesti sovittu toisin, asiakas tekee sopimuksen Akzo Nobelin kanssa Akzo Nobelin yleisten myyntiehtojen mukaisesti, eikä Akzo Nobel hyväksy mitään myöhemmin tehtyjä sopimusehtoja asiakkaan taholta.