

PLASTOFIX 96 RF GLOSS 30 (DURACID-T240-30) 2050-005301

AkzoNobel

Tuotetyyppi	Varastointikestävyys			
2-komponentti Happokovettuva Kirkas Lakka	24 kuukautta alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa varastoitaessa alla mainittujen varastointiohjeiden mukaisesti. Varastointiajan ylittymisen jälkeen kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen tuotteen käyttökelpoisuuden arvioimiseksi.			
Käyttöalue	Varastointi			
Huonekalut / Puusepäntuotteet sisäkäyttöön	15 ja 25 °C välillä puhtaassa ja kuivassa tilassa.			
Pakkaus	Levitysmenetelmä			
2050-005301-200 - 20 L 2050-005301-201 - 20 L	Sähköstaattinen ruiskutus / Hajotusilmaruisku			
Huomioitava	Sekoitusuhde			
PLASTOFIX 96 RF on nopeasti kuivuva ja sillä saadaan täyttävä ja kulutusta kestävä pinta. Tuote soveltuu erittäin hyvin sähköstaattiseen levitykseen.	Sähköstaattinen ruiskutus: Tuote : Kovete 7200-002001 100 : 5 tilavuussuhteessallmahajotteinen ruiskutus: Tuote : Kovete 7200-002001 100 : 10 tilavuussuhteessallmahajotteinen ruiskutus: Tuote : Kovete 7200-003001 100 : 10 tilavuussuhteessa			
Happokovettuva tuote	Levitysviskositeetti			
Tuote täyttää E1 normin formaldehydipäästöarvot. Käytettäessä tuotetta suositelluissa olosuhteissa, formaldehydipäästöt ovat pienemmät kuin 0,124 mg/m³ ilmaa (testattu EN 717-1 mukaisesti). Lopulliseen päästöarvoon vaikuttavat monet eri tekijät, kuten käsiteltävän materiaalin laatu, kuivausolosuhteet, kalvonpaksuus jne. ja siksi lopputuote on testattava kussakin tapauksessa erikseen todellisen päästöarvon toteamiseksi.	18-30 sek DIN kuppi 4 @ 20 °C Ohenne ja ohennemäärä riippuvat käytetystä levitysmenetelmästä ja kuivausolosuhteista.			
Sideaine	Levitysmäärä			
Alkydi / Aminoharts / Nitroselluloosa	Maks. 3x120 g/m² märkäkalvo			
Kuiva-ainepitoisuus	Käyttöaika			
Noin 49 % paino	Noin 48 tuntia @ 20 °C			
Toimitusviskositeetti	Puhdistus			
Noin 100-110 sek DIN kuppi 4 @ 23 °C	6500-008001			
Tiheys	Tyhjät pakkaukset			
Noin 1,01 kg/l	Käsittely paikallisten säännösten mukaisesti.			
Kovete	Lämpökuivaus			
7200-002001, 7200-003001	Lämpötila (°C)	20	50	80
	Aika (min)			
	Kosketuskuiva	15	8	6
	Hiontakkuiva	120	25	10
	Pinkkauskuiva	240	35	15
Ohenteen				
6500-004001 THINNER 112				

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoituksen, käyttötekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

