

PLASTOFIX 96 RF GLOSS 13 (DURACID-T240-10) 2050-005111

AkzoNobel

Tuotetyyppi	2-komponentti Happokovettuva Kirkas Lakka	Varastointikestävyys	24 kuukautta alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa varastoitaessa alla mainittujen varastointiohjeiden mukaisesti. Varastointiajan ylittymisen jälkeen kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen tuotteen käyttökelpoisuuden arvioimiseksi.																				
Käyttöalue	Huonekalut / Puusepäntuotteet sisäkäyttöön	Varastointi	15 ja 25 °C välillä puhtaassa ja kuivassa tilassa.																				
Pakkaus	2050-005111-200 - 20 L	Levitysmenetelmä	Sähköstaattinen ruiskutus / Hajotusilmaruisku																				
Huomioitava	PLASTOFIX 96 RF on nopeasti kuivuva ja sillä saadaan täyttävä ja kulutusta kestävä pinta. Tuote soveltuu erittäin hyvin sähköstaattiseen levitykseen.	Sekoitusuhde	Sähköstaattinen ruiskutus: Tuote : Kovete 7200-002001 100 : 5 tilavuussuhteessallmahajotteinen ruiskutus: Tuote : Kovete 7200-002001 100 : 10 tilavuussuhteessallmahajotteinen ruiskutus: Tuote : Kovete 7200-003001 100 : 10 tilavuussuhteessa																				
Happokovettuva tuote	Tuote täyttää E1 normin formaldehydipäästöarvot. Käytettäessä tuotetta suositelluissa olosuhteissa, formaldehydipäästöt ovat pienemmät kuin 0,124 mg/m ³ ilmaa (testattu EN 717-1 mukaisesti). Lopulliseen päästöarvoon vaikuttavat monet eri tekijät, kuten käsiteltävän materiaalin laatu, kuivausolosuhteet, kalvonpaksuus jne. ja siksi lopputuote on testattava kussakin tapauksessa erikseen todellisen päästöarvon toteamiseksi.	Levitysviskositeetti	18-30 sek DIN kuppi 4 @ 20 °C Ohenne ja ohennemäärä riippuvat käytetystä levitysmenetelmästä ja kuivausolosuhteista.																				
Sideaine	Alkydi / Aminoharts / Nitroselluloosa	Levitysmäärä	Maks. 3x120 g/m ² märkäkalvo																				
Kuiva-ainepitoisuus	Noin 53 % paino	Käyttöaika	Noin 48 tuntia @ 20 °C																				
Toimitusviskositeetti	Noin 100-110 sek DIN kuppi 4 @ 23 °C	Puhdistus	6500-008001																				
Tiheys	Noin 1,03 kg/l	Tyhjät pakkaukset	Käsittely paikallisten säännösten mukaisesti.																				
Kovete	7200-002001, 7200-003001	Lämpökuivaus	<table> <tr> <th>Lämpötila (°C)</th><th>20</th><th>50</th><th>80</th></tr> <tr> <td>Aika (min)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Kosketuskuiva</td><td>15</td><td>8</td><td>6</td></tr> <tr> <td>Hiontakkuiva</td><td>120</td><td>25</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Pinkkauskkuiva</td><td>240</td><td>35</td><td>15</td></tr> </table>	Lämpötila (°C)	20	50	80	Aika (min)				Kosketuskuiva	15	8	6	Hiontakkuiva	120	25	10	Pinkkauskkuiva	240	35	15
Lämpötila (°C)	20	50	80																				
Aika (min)																							
Kosketuskuiva	15	8	6																				
Hiontakkuiva	120	25	10																				
Pinkkauskkuiva	240	35	15																				
Ohenteen	6500-004001 THINNER 112																						

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoituksen, käyttötekniikan neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusohjeiden mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

