

Sinkkiepoksi

TUOTEKUVAUS

Kaksikomponenttinen, epoksisinkki pohjamaali. Tuote täyttää SSPC Paint 20 vaatimukset.

KÄYTTÖ

Tehokas pohjamaali jolla saavutetaan maksimaalinen korroosionesto yhdessä minkätähansa korroosionestomaalausjärjestelmän kanssa aggressiivissa olosuhteissa kuten esim. Offshore rakenteet, petrokemian rakenteet, sellu- ja paperi tehtaat, sillat ja voimalaitokset.

Interzinc 52 on suunniteltu antamaan erittäin hyvä korroosiosuoja niin huoltomaalaus- kuin uudisrakennus kohteissa.

INTERZINC 52 TEKNISET TIEDOT

Värisävy	Sininen, Harmaa, Vihreä
Kiiltoaste	Himmeä
Kuiva-Ainepitoisuus	59% ± 2%
Suosittelava Kalvonpaksuus	50 – 75 µm (2 –3 mils kuivakalvo 85-127 µm (3,4-5,1 mils) märkäkalvo
Teoreettinen Riittoisuus	7,87 m ² /litra 75 µm:in kuivakalvolla ja ilmoitetulla kuiva-aine pitoisuudella 315 sq.ft/US gallon at 3 mils kuivakalvolla ja ilmoitetulla kuiva-aine pitoisuudella
Käytännön Riittoisuus	Riippuu käytetystä hukkakertoimesta
Maalausmenetelmä	Suurpaineruisku, Hajoitusilmaruisku, Sivellin

Kuivumisaika

Lämpötila	Kosketuskuiva	Käsittelykuiva	Päällemaalausväliaika suositelluilla pintamaaleilla	
			Minimi	Maksimi
5°C (41°F)	2 tuntia	10 tuntia	8 tuntia	Rajoittamaton ¹
15°C (59°F)	90 minuuttia	6 tuntia	4 tuntia	Rajoittamaton ¹
25°C (77°F)	75 minuuttia	4 tuntia	3 tuntia	Rajoittamaton ¹
40°C (104°F)	45 minuuttia	2 tuntia	2 tuntia	Rajoittamaton ¹

¹ Katso International Protective Coatings määritelmät ja lyhenteet

Talviolosuhteissa käytettävä kovete on myös saatavilla. Katso lisätietoja Tuotekuvas kohdasta. Maksimi päällemaalausväliaika on lyhyempi kun käytetään polysiloksaani pintamaaleja. Kysy lisätietoja International Protective Coatings.

YLEISTÄ

Leimahduspiste (tyypillinen) Part A 29°C (84°F); Part B 30°C (86°F); Sekoitettu 29°C (84°F)

Tiheys 2,52 kg/l (21,0 lb/gal)

VOC 2.80 lb/gal (336 g/l)
152 g/kg

EPA Method 24
EU Liuotepäästöjen Direktiivi
(Neuvoston Direktiivi 2010/75/EU)

360 g/l

Chinese National Standard GB23985

Katso lisätietoja Tuotekuvas osasta

Sinkkiepoksi

PINNAN ESIKÄSITTELY

Maalattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, eikä niillä saa olla epäpuhtauksia. Kaikki teräspinnat tulee käsitellä ISO 8504:2000 mukaisesti.

Öljyt ja rasvat tulee poistaa SSPC-SP1 mukaisesti.

Suihkupuhdistus

Pinnat tulee suihkupuhdistaa asteeseen Sa2½ (ISO 8501-1:2007) tai SSPC-SP6. Jos pinnoilla esiintyy hapettumia ennen Interzinc 52 maalausta, tulee pinnat suihkupuhdistaa uudelleen vaadiutuun puhtausasteeseen. Suihkupuhdistuksen jälkeen havaitut virheet pinnoilla tulee pyöristää, täyttää tai käsitellä sopivalla tavalla.

Suosittelu pintaprofiili tulisi olla 40-75 µm (1.6-3.0 mils).

Konepajapohjamaalatut pinnat

Interzinc 52 soveltuu maalattavaksi teräspinnoille joilla on tuore sinkkisilikaattikonepajapohjamaali.

Jos sinkkikonepajapohjamaalissa esiintyy runsaasti tai laajalle levinnyttä halkeilua/vaurioita tai pinnoilla esiintyy runsaasti sinkin korroosiotuotteita tulee pinnat pyyhkäisy-suihkupuhdistaa. Muun tyyppiset konepajapohjamaalit eivät sovi päällemaalattavaksi vaan ne on poistettava kokonaan suihkupuhdistamalla.

Hitsisaumat ja vaurioituneet alueet tulisi puhdistaa vähintään asteeseen St3 (ISO 8501-1:2007) tai SSPC-SP3. Paras tulos saavutetaan kun kohteet suihkupuhdistetaan asteeseen Sa2½ (ISO 8501-1:2007) tai SSPC-SP6; jos tämä ei ole mahdollista, esikäsitely käsityökaluin asteeseen SSPC-SP11 on suositeltavaa.

MAALAUS

Sekoitus	Tuote toimitetaan kahdessa astiassa. Astioiden sisältö on sekoitettava oikeassa suhteessa. Kun tuote on sekoitettu, on se käytettävä tuotteelle ilmoitetun käyttöajan sisällä. (1) Sekoita perusosa (Osa A) sekoituskoneella. (2) Kaada kovetin (Osa B) perusosaan (Osa A) ja sekoita ne huolellisesti.			
Sekoitussuhde	4 Osa(t) : 1 Osa(t) tilavuusosa			
Käyttöaika	5°C (41°F) 24 tuntia	15°C (59°F) 12 tuntia	25°C (77°F) 5 tuntia	40°C (104°F) 2 tuntia
Suurpaineruisku	Suosittelavaa	Suutinkoko 0,43-0,53 mm (17-21 thou) Paine suuttimen kärjessä tulee olla vähintään 176 kg/cm ² (2503 p.s.i.)		
Hajotusilmaruisku (paineastia)	Suosittelavaa	Maalauspistooli Ilmasuutin Ainesuutin	DeVilbiss MBC or JGA 704 tai 765 E	
Sivellin	Soveltuu – vain pienet alueet	Tavallisesti 50-75 µm (2,0-3,0 mils) voidaan saavuttaa		
Tela	Ei suositella			
Ohenne	International GTA220 (tai International GTA415)	Maalia ei tarvitse tavallisesti ohentaa. Kysy lisätietoja paikalliselta edustajalta maalattaessa vaikeissa sääolosuhteissa. Älä ohenna enempää kuin mitä paikalliset ympäristömääräykset sallivat.		
Välineiden Pesu	International GTA822 (tai International GTA415)			
Työn keskeytys	Älä jätä materiaalia letkuihin, maalauspistooliin tai ruiskutuslaitteisiin. Huuhtele kaikki välineet huolellisesti International GTA822:lla. Kun komponentit on sekoitettu yhteen, tulisi ne käyttää ilmoitetun käyttöajan sisällä, pitkän tauon jälkeen maalaustyötä tulisi jatkaa juuri sekoitetulla seoksella.			
Puhdistus	Puhdista kaikki välineet heti käytön jälkeen International GTA822:lla. Hyvä työskentelymenettely on huuhdella ruiskutuslaitteet säännöllisin väliajoin työpäivän kuluessa. Puhdistuksen toistamistiheys riippuu ruiskutetusta määrästä, lämpötilasta ja ruiskutukseen käytetystä ajasta mukaanlukien mahdolliset viivytykset. Kaikki ylimääräinen aine/materiaali tulee hävittää asianmukaisten paikallisten määräysten/lakien mukaisesti.			

Sinkkiepoksi

TUOTEKUVAUS

Jotta varmistettaisiin hyvät korroosionesto-ominaisuudet, on tärkeää että Interzinc 52 kuivakalvo on vähintään 40 µm (1.5 mil). Tällä kuivakalvonpaksuudella tulee Interzinc 52 ohentaa 10% International ohenteella, näin saavutetaan yhtenäinen , peittävä kuivakalvo. Interzinc 52 kuivakalvon tulee olla sopiva saavutettuun pintaprofiiliin nähden. Ohuita kuivakalvoja ei tule maalata pinnoille jotka ovat suihkupuhdistettu karkeiksi.

Ylipaksuja kuivakalvoja, yli 150 µm (6 mil) tulee välttää. Varovaisuutta tulee noudattaa, ettei ylipaksuja kalvoja levitetä, tämä voi johtaa kalvon halkeamiseen, tulee myös välttää kuivasumun muodostumista mikä voi johtaa neulareikien (pinhole) esiintymiseen päällemaalattavissa kalvoissa. Liian paksut kalvot hidastavat kovettumista sekä pidentävät päällemaalausväliäikoja että käsittelykuivumisaikoja. Ylipaksut Interzinc 52 voivat pidentää minimi päällemaalausaikoja sekä käsittelykuivumisaikoja ja voivat olla vahingollisia pitkissä päällemaalausajoissa.

Jos Interzinc 52 annetaan vanhentua ennen päällemaalauksia tulee varmistua että kaikki sinkkisuolat poistetaan ennen päällemaalauksia ja käytetään vain suositeltuja pintamaaleja.

Pinnan lämpötilan tulee aina olla vähintään 3°C (5°F) yli kastepisteen.

Interzinc 52 ei suositella upotusrasitukseen, ellei erikseen ole hyväksytty. Kysy lisätietoja International Protective Coatingsilta.

Interzinc 52 soveltuu käytettäväksi pienten epäorgaanisten sinkkimaalien vauriokohtien korjaamiseen- kysy lisätietoja International Protective Coatings.

Kovettuminen alhaisissa lämpötiloissa

Vaihtoehtoinen kovettaja on saatavilla alle 5°C (41°F) tapahtuvissa maalauksissa. Käytettäessä tätä kovettajaa, tulee huomioida että VOC -pitoisuus nousee 384 g/l (EPA Method 24) ja Part B leimahduspiste on 24°C (79°F).

Interzinc 52 kovettuu kun lämpötila on alle 0°C (32°F). Kuitenkin tuotetta ei tulisi käyttää lämpötilan ollessa alle 0°C (32°F) jos on mahdollista pinnoilla on jäätä.

Lämpötila	Kosketuskuiva	Käsittelykuiva	Minimi päällemaalausväliäikal suositellut pintamaalit		Käyttöaika
			<i>Minimi</i>	<i>Maksimi</i>	
-5°C (23°F)	3 tuntia	31 tuntia	31 tuntia	Rajoittamaton*	18 tuntia
0°C (32°F)	2.5 tuntia	16 tuntia	16 tuntia	Rajoittamaton*	18 tuntia
5°C (41°F)	30 minuuttia	4 tuntia	4 tuntia	Rajoittamaton*	18 tuntia
15°C (59°F)	20 minuuttia	3.5 tuntia	3.5 tuntia	Rajoittamaton*	8 tuntia
25°C (77°F)	15 minuuttia	3 tuntia	3 tuntia	Rajoittamaton*	2.5 tuntia

Yllä esitetyt kosketuskuivumisajat ovat kemiallisesta kovettumisesta aiheutuvia aikoja eikä niinkään fysikaallista kalvon kovettumista lämpötiloissa alla 0°C (32°F)

* Katso International Protective Coatings Määritelmät ja lyhenteet

Lisätietoja kuivumisajoista ja päällemaalauksista, kysy lisätietoja International Protective Coatingsilta.

Tuotteella on seuraavat maalauserittely hyväksynät:

- Steel Structures Painting Council - SSPC Paint 20

Tuote on mahdollista levittää muillakin maalausmenetelmillä, kuten vaelumaalaus. Kysy lisätietoja International Protective Coatingsilta.

Huom: Ilmoitetut VOC arvot ovat tyypillisiä tuotteelle mutta ne ovat ohjeellisia arvoja. Nämä arvot saattavat vaihdella riippuen esim. Värisävyistä ja valmistuksesta johtuvista toleransseista.

Tuote sisältää pienen molekyylipainon omaavia reaktiivisia lisäaineita jotka auttavat kalvonmuodostumista normaaleissa kuivumisolosuhteissa, ne vaikuttavat myös VOC arvoon määritettynä EPA menetelmä 24 mukaan.

MAALAUSYHDISTELMÄN YHTEENSOPIVUUS

Interzinc 52 on suunniteltu levitettäväksi oikein esikäsitellylle teräspinnalle. Tuote on mahdollista levittää myös hyväksytyjen konepajapohjamaalien päälle. Lisätietoja näistä voi saada International Protective Coatingsilta. Suositellut pintamaalit ovat :

Intercure 200	InterH2O 401
Intercure 420	Interseal 670HS
Interfine 629HS	Interthane 990
Intergard 251	Interzone 1000
Intergard 269	Interzone 505
Intergard 475HS	Interzone 954
Intergard 740	

Kysy lisätietoja muista soveltuvista pintamaaleista International Protective Coatingsilta.

Sinkkiepoksi

LISÄTIETOJA

Tässä tuoteselosteessa käytettyjä alan standardeja, termejä ja lyhennyksiä koskevia lisätietoja löytyy www.international-pc.com:

- Määritelmät ja lyhenteet
- Pinnan esikäsitteleminen
- Maalaustyö
- Teoreettinen ja Käytännön riittävyys

Erillisiä kopioita näistä tiedoista on saatavana pyydettäessä.

TURVAOHJEET

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön teollisuusolosuhteissa tässä selosteessa, käyttöturvallisuustiedotteessa ja astiassa/astioissa annettujen ohjeiden mukaan eikä sitä tule käyttää tutustumatta käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Kaikki tämän tuotteen levitykseen liittyvä työ tulisi suorittaa asianmukaisten kansallisten työterveys-, turvallisuus- & ympäristöstandardien ja säädösten mukaisesti.

Jos hitsausta tai polttoleikkausta suoritetaan metallille, joka on pinnoitettu tällä tuotteella syntyy siitä pölyä ja höyryjä, jotka vaativat asianmukaisten suojarusteiden käyttöä sekä paikallista poistotuuletusta.

Jos tämän tuotteen käytön sopivuudesta on epäilyksiä, kysy lisätietoja International Protective Coatingsilta.

PAKKAUSKOKO	Pakkausko Tilavuus	Part A		Part B	
		Tilavuus	Pakkaus	Tilavuus	Pakkaus
	10 Litraa	8 Litraa	10 Litraa	2 Litraa	2.5 Litraa
	3 US gal	2.4 US gal	3.5 US gal	0.6 US gal	1 US gal

Ota yhteyttä International Protective Coatingsiin saadaksesi tietoja muiden pakkauskojen saatavuudesta.

PAKKAUKSEN PAINO (TYYPILLINEN)	Pakkausko	Part A		Part B	
		Tilavuus	Pakkaus	Tilavuus	Pakkaus
	10 Litraa	24.5 kg		2.1 kg	
	3 US gal	63.3 lb		5.3 lb	

VARASTOINTI	Varastointisaika	Varastointiolosuhteet
	12 kuukautta	minimilämpötilassa 25°C (77°F). Tarkastettava uudestaan tämän ajan jälkeen. Varastoitava kuivassa, varjoisassa paikassa kaukana lämmön- ja sytytyslähteistä.

Valmistajan vastuu

Tässä tuoteselosteessa annetut neuvot ja suositukset eivät ole täydellisiä; jokainen joka käyttää ko. Tuotetta toisin kuin tässä tuoteselosteessa on neuvottu, toimii omalla vastuullaan ellei valmistajalta ole saatu kirjallista lupaa toimia toisin. Teemme parhaamme varmistaaksemme antamiemme neuvosten ja suositusten oikeellisuuden, mutta emme voi vaikuttaa maalattavan pinnan laatuun tai kuntoon, emmekä voi valvoa kaikkia niitä osatekijöitä jotka vaikuttavat lopulliseen maalaustulokseen. Tästä johtuen emme vastaa mistään vahingoista tai virheistä, jotka voivat johtua tämän tuotteen käytöstä ellei asiasta ole sovittu kirjallisesti. Koska kehitämme tuotteitamme ja teemme niihin jatkuvasti parannuksia, tuoteselosteiden tiedot muuttuvat myös vastaavasti. Yrityksemme toimintaperiaatteisiin kuuluu tuoteselosteiden jatkuva päivittäminen. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on tuotetta vastaava tuoteseloste käytössään ennen tuotteen käytön aloittamista. Tekniset tuoteselosteet on saatavilla kotisivuiltamme at www.international-marine.com tai www.international-pc.com. Kotisivuilta löytyvien tuoteselosteiden tulisi olla samoja kuin tämä tuoteseloste. Tuoteseloste joka löytyy kotisivuilta on aina viimeisin versio tuoteselosteesta.

Issue date: 6.11.2019

Copyright © AkzoNobel, 6.11.2019.

All trademarks mentioned in this publication are owned by, or licensed to, the AkzoNobel group of companies.

www.international-pc.com