

TEMAL 600

TYYPPI

Silikonialumiinimaali.

TUOTTEEN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

- ◆ Kestää kuivaa lämpöä + 650 °C teräspinnoilla ilman pohjamaalausta ja sinkkisilikaattimaalilla pohjamaalattuna + 400 °C.
- ◆ Käytetään metallipintojen maalaukseen sisällä ja ulkona, kun halutaan lämmönkestävä maalaus.
- ◆ Soveltuu tulipesäluukkujen, savutorvien, pakoputkien, saunan kiukaiden ym. kuumien metallipintojen maalaukseen.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus

22 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
34 ± 2 paino-%

Tiheys

1,0 kg/l.

Tuotekoodi

006 7679

Suosittelavat kalvonpaksuudet ja teoreettinen riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet		Teoreettinen riittoisuus
kuiva	märkä	
15 µm	70 µm	14,7 m ² /l

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.

Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 15 µm	+ 10 °C	+ 23 °C	+ 35 °C
Pölykuiva	30 min	15 min	10 min
Kosketuskuiva	2 h	1 h	30 min
Päällemaalattavissa	3 h	2 h	1 h
Lopullinen kovettuminen	kun lämpötila on vähintään + 230 °C		

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

Kiiltoryhmä

Metallinkiiltainen.

Värisävyt

Alumiini.

TEMAL 600

Pinnan esikäsitteily	<p>Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)</p> <p><u>Teräspinnat:</u> Suihkupuhdistetaan esikäsitteilyasteeseen Sa2½ (SFS-ISO 8501-1), kun halutaan maksimi lämmönkesto. Mikäli suihkupuuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfointia tartunnan parantamiseksi.</p> <p><u>Sinkkisilikaattipinnat:</u> Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päällemaalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)</p>
Pohjamaalaus	TEMASIL 90.
Pintamaalaus	TEMAL.
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 °C ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Maalaus	Sivuilmaruiskutus tai sively. Maali sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Levitysmenetelmästä riippuen maalia ohennetaan 0 - 10 %.
Ohenne	Ohenne 1006.
Välineiden pesu	Ohenne 1006.
VOC	Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 660 ± 20 g/litra maalia.
KÄYTTÖ- TURVALLISUUS	<p>Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA COATINGS OY:ltä.</p> <p>Ainoastaan ammattikäyttöön.</p>

mik290702/tmk020802/006 7679