

**PU TOP COAT GLOSSY**
**210-12991 (valkoinen)**
**TUOTETYYPPI**

PU TOP COAT GLOSSY on kiiltävä 2-komponenttinen polyuretaanipintamaali.  
 PU TOP COAT GLOSSY soveltuu erityisesti korkealaatuisten, sisätiloihin tulevien puutuotteiden pintamaaliksi.  
 PU TOP COAT GLOSSY maalilla on hyvä täyttökky ja pinnan kovuus, sekä korkea kiilto

**TEKNISET TIEDOT**

<b>Tyyppi:</b>	2-komponenttinen polyuretaanipintamaali
<b>Tiheys (ISO 2811):</b>	1,38 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Kuiva-ainepitoisuus:</b>	n. 75 paino-%
<b>Kiilto (Gardner 60<sup>0</sup>):</b>	Korkeakiiltoinen
<b>Sävy:</b>	Valkoinen
<b>Teoreettinen riittoisuus (m<sup>2</sup> / litra):</b>	
<b>Toimitusviskositeetti (DIN 4/20°C):</b>	n. 120 s.
<b>VOC (g / l):</b>	n. 310

**KÄYTTÖOHJE**

Ruiskuttaessa ohennetaan tarpeen mukaan 5-70%. Levitys maks. 2 kertaa. Toisen levityksen tulee tapahtua n. 1-2 tunnin kuluttua ensimmäisestä, mikäli ei tehdä välihiontaa. Pinta voidaan tarvittaessa kiillottaa 48-72 h kuivumisen jälkeen. Tällöin on tehtävä välihionta 800-1000 karkeudella ennen kiillotusta.

**Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys):** 160 g/m<sup>2</sup> maks. 2 kertaa.

**Levitysmenetelmät:** Ruiskutus (Ilmahajotteinen, korkeapaine, HVLP ja sähköstaattinen)

**Kovete:** 878-31599 140 tilavuus % tai 100 paino %.

**Käyttöaika (20°C):** n. 3 h

**Kuivumisaika (20°C, levitysmäärä n. 100g/m<sup>2</sup>):**

Pölykuiva	Kosketuskuiva	Pinkkauskuiva
30 min	3 h	48 h

**Alhaisin kuivumislämpötila:**

18°C ilman kosteuden ollessa enintään 65%

**Käyttöviskositeetti (DIN 4/20°C):**

14-16 s

**Ohenne ja työvälilinen pesu:**

800 – 09174 5-70%.

**Syttyvyys:**

Syttyvä

**Varastointi:**

Suljetussa astiassa ja ilmastoidussa, tasalämpöisessä tilassa +10°C-+30°C

**Varastointikestävyys:**

12 kk

**Kuljetus:**

Kuljetusluokka 3, III / VAK

**Huom!**

Katso pintamaalin 210-90991 ja kovetteiden 878-31599 käyttöturvallisuustiedotteet.

**ESIKÄSITTELY**

Maali levitetään pohjamaalattulle pinnalle, joka on hiottu 280 ja 400 karkeudella. Pinta on puhdistettava hyvin hiomapölystä ja liasta.

Polyesteripohjamaali on suositeltava, mikäli pinta kiillotetaan ja siitä halutaan erityisen korkeakiiltoinen.

**PAKKAUSKOKO:**

210-12991	18,1 l
878-31599	2,5 ja 12,5 l
800-09174	20 l, 200 l

Vain teolliseen käyttöön. Tiedot ovat suuntaa antavia ja sitoumuksetta. Käänny tarvittaessa Puuteollisuusmaalien teknisen palvelun puoleen. Tuotteen toiminta perustuu laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin. Käyttäjän tulee aina varmistua tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen ja työmenetelmiin.