

Interzinc 22 Kiihdytin lisäaine

Tuotekuvaus

Sinkkisilikaattimaalit kovettuvat huonosti kun suhteellinen kosteus on alle 55 %.

Nyt meillä on tarjota lisäainekiihdytin (QHA922, 500ml pakkauksessa), joka mahdollistaa Interzinc 22 tuotteen kovettumisen suhteellisen kosteuden ollessa vain 10 %!

Kiihdytintä tulisi käyttää kun suhteellinen kosteus laskee alle 55 % (katso taulukko alla).

Tämä kiihdytin sopii vain ja ainoastaan käytettäväksi **Interzinc 22 Sarjalle**:

Interzinc 22 (QHA285), Interzinc 2280 (QHA080/QHA084), Interzinc 2277 (QHA070) ja Interzinc 2265 (QHA065)

Annostus

Yksi lisäainepakkaus (500ml) sekoitetaan valmistettavaan maaliin (13,78 l) Interzinc 22 eli 10.42 litran A-osa ja 3.36 litran B-osa sekoitetaan, seokseen lisätään 500ml QHA922, valmiin kiihdytetyn seoksen tilavuus on 14.28 litraa.

Päällemaalattavuusajat

Lt.	% Suhteellinen kosteus						
	10	20	30	40	41-49	50-55	>55
5°C	NT	48h	48h	48h	24h	24h	NR
15°C	NT	24h	10h	10h	10h	NR	NR
25°C	NT	10h	5h	5h	5h	NR	NR
35°C	24h	5h	4h	3h	NR	NR	NR
40°C	24h	3h	2h	NR	NR	NR	NR

NR = Ei Suositella

NT = Ei Testattu (toistaiseksi)

Nämä ovat minimi päällemaalattavuusaikoja. Ennen päällemaalausta, tarkasta kuivunut pinta mekaanisella testillä (ASTM D4752 MEK).

Vaikutus suorituskykyyn

ISO20340 tulokset osoittavat, ettei kiihdyttimen lisäys vaikuta oleellisesti ruosteenesto-ominaisuuksiin.