



**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today

## YLEISET TIEDOT

<b>Tuotetyyppi</b>	Vesiohenteinen Kirkas Pohjalakka
<b>Käyttöalue</b>	Puusepäntuotteet ulkokäyttöön
<b>Huomioitava</b>	END-GRAIN SEALER levitetään ikkunanpuitteisiin tms. kohteisiin, joissa puu on suojakäsittely tai lakattu ennen kokoonpanoa.

## ERITYISTIEDOT

<b>Vesiohenteinen tuote</b>	Minkä tahansa tuotteen kanssa kosketuksiin joutuvan levityslaitteiston osan on oltava muovia tai ruostumatonta terästä.
-----------------------------	---

## PERUSTIEDOT MATERIAALISTA

<b>Sideaine</b>	Akryyli
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	Noin 38 % tilavuus Noin 40 % paino
<b>Toimitusviskositeetti</b>	30000 +/- 5000 mPas Brookfield RV # 5/10 @ 23 °C
<b>Tiheys</b>	Noin 1,04 kg/l
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Varastointikestävyys</b>	12 kuukautta alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa varastoitaessa alla mainittujen varastointiohjeiden mukaisesti. Varastointiajan ylittymisen jälkeen kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen tuotteen käyttökelpoisuuden arvioimiseksi.
<b>Varastointi</b>	15 ja 25 °C välillä puhtaassa ja kuivassa tilassa. Ei saa jäätyä.

## LEVITYS

<b>Levitysviskositeetti</b>	Käyttövalmis, toimitusviskositeetti
<b>Puhdistus</b>	Makzoclean 8500-070001. Huuhtelee vedellä Makzocleanilla puhdistuksen jälkeen.
<b>Tyhjät pakkaukset</b>	Käsittely paikallisten säännösten mukaisesti.
<b>Huomautus</b>	END-GRAIN SEALER levitetään käsin tai paineastiasta erikoistyökalun kanssa.

## KUIVAUSOLOSUHTEET

<b>Lisätiedot kuivauksesta</b>	Kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen koskien linjanne kuivausolosuhteiden soveltuvuutta tuotteelle.
--------------------------------	--



**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today

## TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖTIEDOT

**Käyttöturvallisuus** Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

## VASTUUVAPAAUS

Ainoastaan teolliseen käyttöön. Annetut tekniset tiedot ja käyttöohjeet perustuvat Akzo Nobelin tutkimuksiin ja kokemukseen ja niiden nähdään olevan luotettavia, mutta nämä tiedot ja ohjeet eivät ole perusteena takuulle. Koska Akzo Nobelilla ei ole mahdollisuutta valvoa olosuhteita, joiden vallitessa tuotetta kuljetetaan, varastoidaan, käsitellään, käytetään tai levitetään, asiakkaan on itse määriteltävä tuotteen soveltuvuus aiottuun tarkoitukseen. Tämä tekninen seloste korvaa aikaisemmat versiot. Ellei selvästi ja nimenomaan ole kirjallisesti sovittu toisin, asiakas tekee sopimuksen Akzo Nobelin kanssa Akzo Nobelin yleisten myyntiehtojen mukaisesti, eikä Akzo Nobel hyväksy mitään myöhemmin tehtyjä sopimusehtoja asiakkaan taholta.