Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Wood Finishes and Adhesives

P-398025PA kiilto 10
P-398027PA kiilto 30
P-398026PA kiilto 80
Quantum Q-T260 kirkas PU-Acrylic lakka

YLEISET TIEDOT

Tuotetyyppi	2-komponentti Kirkas Polyuretaani Pintalakka
Käyttöalue	Huonekalut, keittiönkaapistot, sisiutuslevyt ym.
Huomioitava	Quantum Q-T260 reagoi kemiallisesti kovetteen kanssa muodostaen polyuretaanin. Erinomainen valonkesto tekee lakan erityien sopivaksi vaaleille tai vaalennetuille puulajeille ja vaaleille petseille. Voidaan käyttää sekä pohja- että pintalakkana. (Kellastumaton)

ERITYISTIEDOT

Huomautus	Isosyanaatti kovete.

PERUSTIEDOT MATERIAALISTA

Kuiva-ainepitoisuus	Noin 28-35 % paino
Toimitusviskositeetti	Noin 25 +-2 sek DIN kuppi 4 @ 23 ÁC
Tiheys	Noin 0,94 kg/l
Kovete	5241006
Ohenne	Ohenne 164 (6500-020001)
Varastointikestävyys	12 kuukautta alkuperᵃisessᵃ, avaamattomassa pakkauksessa varastoitaessa alla mainittujen varastointiohjeiden mukaisesti. Varastointiajan ylittymisen jᵃlkeen kᵃᵃntykᵃᵃ Teknisen Palvelumme puoleen tuotteen kᵃyttᵒkelpoisuuden arvioimiseksi.
Varastointi	15 ja 25 ÁC vᵃlillᵃ puhtaassa ja kuivassa tilassa.

LEVITYS

Levitysmenetelmä	Ruiskutus / Valukone
Levitysolosuhteet	Alusta 20-25 ÁC vᵃlillᵃ, ilma ja materiaali n. 55 % suhteellista kosteutta.
Sekoitussuhde	Tuote : Kovete : Ohenne 10 : 1 : 1 - 2 tilavuussuhteessa

Akzo Nobel Industrials Coatings AB PL 138 FI-01531 Vantaa
Tel. +358 10 841 9500 Fax. +358 10 841 9599 www.akzonobel.com/wood

ÆÐÞNLUNDV3ÐÞOLÐDNND

Vastuuvapaus

Ainoastaan teolliseen kªyttººn. Annetut tekniset tiedot ja kªyttºohjeet perustuvat Akzo Nobelin tutkimuksiin ja kokemukseen ja niiden nªhdªªn olevan luotettavia, mutta nªmª tiedot ja ohjeet eivªt ole perusteena takuulle. Koska Akzo Nobelilla ei ole mahdollisuutta valvoa olosuhteita, joiden vallitessa tuotetta kuljetetaan, varastoidaan, kªsitellªªn, kªytetªªn tai levitetªªn, asiakkaan on itse mªªriteltªvª tuotteen soveltuvuus aiottuun tarkoitukseen. Tªmª tekninen seloste korvaa aikaisemmat versiot. Ellei selvªsti ja nimenomaan ole kirjallisesti sovittu toisin, asiakas tekee sopimuksen Akzo Nobelin kanssa Akzo Nobelin yleisten myyntiehtojen mukaisesti, eikª Akzo Nobel hyvªksy mitªªn myºhemmin tehtyjª sopimusehtoja asiakkaan taholta.

Akzo Nobel Industrials Coatings AB PL 138 FI-01531 Vantaa
Tel. +358 10 841 9500 Fax. +358 10 841 9599 www.akzonobel.com/wood