



KLEIBERIT 707.9

Reaktiivinen PUR-sulateliima erittäin kestävien reunojen listoittamiseen

Käyttöalue •

Massiivipuureunat •
HPL-reunat nauhoina (saataa vaatia ennen liimausta erillistä praimerointia, tarkistettava).
PVAC-reunat (sopivalla sideaineella)
(Pohjustetut)
Viilureunat, kestonuovi- ja termoplastiset

Etu •

Lämmönkestävyys +150°C asti

Kylmäkestävyys -30°C asti

Erinomainen sidoslujuus myös altistuessaan kosteudelle.

Liiman ominaisuudet

Perus: Polyuretaani

Perusta: Ominaispaino:

Ominaispaino: n. 1,3 g/cm³

Väri: 00 Ivory
08 Transparent
10 White

Viskositeetti (valmistuspäivä)

- Brookfield HBTD 10 rpm:

140 °C:ssa: 80 000 ± 20 000 mPa.s

160 °C:ssa: 45 000 ± 10 000 mPa.s

Tunnistus: EU-määräysten mukainen tunnistaminen; sisältää difenyyliimetaania – 4,4-di-isosyantia

(Katso käyttöturvallisuustiedotteemme)

Huomautus: Tarkoitettu vain ammatti käyttöön.

Sulateliimoista vapautuu höyryä, vaikka ilmoitettua käyttölämpötilaa noudatettaisiin.

Kun sulateliimoja sulatetaan ja levitetään, höyryt vapautuvat ja voi esiintyä epämiellyttävää hajua, vaikka suositeltua käyttölämpötilaa olisi noudatettu.

Jos suositeltu käyttölämpötila ylittyy pidemmän ajan, on olemassa vaara, että muodostuu haitallisia hajoamistuotteita. Höyryjen poistamiseksi on ryhdyttävä varotoimiin, esim. käyttämällä sopivaa ilmanvaihtojärjestelmää.

Liimaustekniikat

Liimattavan materiaalin tulee olla juuri työstetty, suorat ja pölyttömät. Sekä levyn ja reunamateriaalin tulee olla huoneenlämpöisiä. Pidä huoneenlämpötila vähintään +18°C. Vetoa tulisi välttää.

Patruunan lämmittämiseen tarvittava aika:

2-5 minuuttia

Käsittelylämpötila: 130 - 150 °C

Alenna lämpötilaa n. 100 °C työtaukojen ajaksi.

Eritystä huomiota tulee kiinnittää tarkkaan lämpötilan säätöön liimattaessa HPL- ja massiivipuureunoja. Käytä korkeampia lämpötiloja, kun liimaat paksumpia levyjä. Matalampi lämpötila vähentää reunojen tahrinutumista. Päälysteelle kohdistuvapaine tulee säätää siten, että liimahelmet pursuavat hieman ulos reunoista. Tehokas ulospuristus voidaan tarkistaa läpinäkyvällä testireunalla.

Reaktiivisillapolyuretaanisulateliimoilla on hieman pienempi alku tarttuvuus tavallisiin EVA-sulateliimoihin verrattuna. Sen tähden.

Käytä vain äskettäin valmistettuja massiivipuureunoja jotka sopivat täydellisesti. Kaarevat reunat eivät sovellu. Varmista, että myös alustan reunat ovat täydelliset.

- - PUR-sulateliimat saavuttavat huomattavasti tiiviimpiä liitoksia EVA-liimoihin verraten.
- Rullien paksuja PVC-reunoja on käsiteltävä varoen, koska ne ovat suuren jännityksen alaisia.
- - Varmista, että puristustela käyttää soveltuvinta maksimipainetta.

PUR-Sulatteiden kemiallinen silloittuminen vaatii kosteutta. Siksi ilmankosteuden on oltava riittävä käsittelyn aikana.

PUR -sulatteiden ristiinsitoutuminen tapahtuu kosteudesta riippuen 1-2 päivässä. Lopullinen vahvuus saavutetaan 7 päivän kuluttua.



KLEIBERIT 707.9

Puhdistus:

Tyhjennä Kleiberit 707.9 työskentelyn jälkeen sulateastian sisältö ja tyhjennä järjestelmään jäänyt liima.

Käytä välittömästi sen jälkeen KLEIBERIT 761.7.ää, sulata puhdistusaine ja anna sen jälkeen työntää jäljellä oleva PUR-Sulate pois järjestelmästä, kunnes kaikki PUR-sulate on poistettu.

Kuivunut PUR-sulate voidaan poistaa vain mekaanisesti

Pakkaus KLEIBERIT 707.9:

Laatikko, jossa 6 x 2 kg tai 6 x 1,8 kg

Puhdistusaine

KLEIBERIT 761.7:

Laatikko, jossa 6 x 1,5 kg

Muita pakkauskokoja saatavilla pyynnöstä.

Säilytys

KLEIBERIT 707.9 voidaan säilyttää tehtaalla suljetussa pakkauksessa n. 12 kuukautta.

Suojeltava kosteudelta!

Versio 12.6.2016 xv; korvaa aiemmat versiot

Palvelu

Sovellusteknologian konsultointipalvelumme on käytettävissäsi milloin tahansa. Tietomme perustuvat aiempaan kokemukseemme, eivätkä ne takaa BGH:n oikeuskäytännön mukaista omaisuutta. Tarkista itse, sopiiko tuotteemme käyttötarkoitukseesi. Tuotteemme arvon ylittävää vastuuta ei voida johtaa näistä lausunnoista eikä ilmaisen ja ei-sitovan konsultointipalvelumme käytöstä.

Säiliömme on valmistettu kierrätettävästä materiaalista. Hyvin tyhjennetyt astiat voidaan kierrättää.