

Tuotetyyppi	Varastointikestävyys																		
2-komponentti Happokovettuva Pigmentoitu Top Coat	24 kuukautta alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessa varastoitaessa alla mainittujen varastointiohjeiden mukaisesti. Varastointiajan ylittymisen jälkeen kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen tuotteen käyttökelpoisuuden arvioimiseksi.																		
Käyttöalue	Varastointi																		
Huonekalut / Puusepäntuotteet sisäkäyttöön / Paperipinnoitettu lastulevy	15 ja 25 °C välillä puhtaassa ja kuivassa tilassa.																		
Lisätiedot	Levitysmenetelmä																		
Tuote sisältää vähemmän kuin 1% aromaattisia liuottimia mitattuna käytettävästä seoksesta.	Ruiskutus / Valukone																		
Pakkaus	Levitysolosuhteet																		
2150-752351-200 - 20 L 2150-752351-700 - 200 L 2150-752351-800 - 1000 L	Alusta 20-25 °C välillä, ilma ja materiaali n. 55 % suhteellista kosteutta.																		
Sopiva pohjamaali	Sekoitusuhde																		
Träff Tix Primer, Träff Primer, Proff Primer 150, Aqua Surf 312 /318 /099 /136	Tuote : Kovete 10 : 1 tilavuussuhteessa																		
Huomioitava	Levitysviskositeetti																		
PROFF 355 on sisäkäyttöön tarkoitettu maali. Varastoitaessa vain yhdeltä puolelta maalattuja tuotteita kylmässä varastossa, ne tulisi maalata elastisemmalla katalyyttimaalilla kuten Träff 35/Träff 45.	Ilmahajotteinen ruiskutus: 18-25 sek DIN kuppi 4 @ 23 °C Korkeapaineruiskutus: 25-40 sek DIN kuppi 4 @ 23 °C Ilma-avusteinen ruiskutus: 25-40 sek DIN kuppi 4 @ 23 °C Valukone: 40-60 sek DIN kuppi 4 @ 23 °C Ohenne ja ohennemäärä riippuvat käytetystä levitysmenetelmästä ja kuivausolosuhteista.																		
Sideaine	Levitysmäärä																		
Alkydi / Aminoharts	Noin 110 g/m ² märkäkalvo																		
Kuiva-ainepitoisuus	Käyttöaika																		
Noin 61 % paino	Min. 12 tunti @ 20 °C																		
Toimitusviskositeetti	Puhdistus																		
Noin 90-100 sek DIN kuppi 4 @ 23 °C Tuotteen viskositeetti on määritelty käyttäen laboratorio-olosuhteita, menetelmiä ja laitteita. Muissa olosuhteissa suoritettut mittaukset voivat johtaa erilaiseen tulokseen.	6500-008001																		
Tiheys	Tyhjät pakkaukset																		
Noin 1,26 kg/l	Käsittely paikallisten säännösten mukaisesti.																		
Kovete	Lämpökuivaus																		
7200-003001	<table> <tr> <th>Lämpötila (°C)</th><th>20</th><th>40</th><th>60</th><th>80</th></tr> <tr> <td>Aika (h)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pinkkauskuiva</td><td>10</td><td>2</td><td>0,5</td><td>0,25</td></tr> </table>				Lämpötila (°C)	20	40	60	80	Aika (h)					Pinkkauskuiva	10	2	0,5	0,25
Lämpötila (°C)	20	40	60	80															
Aika (h)																			
Pinkkauskuiva	10	2	0,5	0,25															
Ohenteen																			
6500-004001, 6500-002001																			

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsitteilyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovittuun käyttötarkoitukseen, käyttötekniikan neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-02-17 / 1

IR kuivaus	
IRM	
Aika (sek)	
Pinkkauskuiva	120-180

Lisätiedot kuivauksesta
Kuivumiseen vaikuttavat eri tekijät, kuten levitysmenetelmä, levitysmäärä, kuivausaika jne. Kääntykää Teknisen Palvelumme puoleen koskien linjanne kuivausolosuhteiden soveltuvuutta tuotteelle.

Kiilto
Noin 35-40 GU @ 60°. Lopulliseen kiiltoon vaikuttavat eri tekijät, kuten levitysmenetelmä, levitysmäärä, kuivausolosuhteet jne.

Käyttöturvallisuus
Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoituksen, käyttötekniikan neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-02-17 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Industrial Coatings AB SE-205 17 Malmö Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32 www.akzonobel.com/wood