

**PU-
POHJUSTUSLAKKA**
91625-11004
TUOTETYYPPI

PU-Pohjustuslakka on 2-komponenttinen polyuretaanipohjalakka. PU-Pohjustuslakka soveltuu kaikenlaisten sisäkäyttöön tulevien puu- ja puuainespintojen pohjustukseen, erityisesti kiiltävien lakkojen pohjalakaksi. PU-Pohjustuslakkaa ei kuitenkaan suositella pehmeän puun pohjalakaksi. PU-Pohjustuslakka täyttää hyvin sekä on helppo hioa.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi:	2-komponenttinen polyuretaanilakka
Tiheys (ISO 2811):	n. 0,98 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 46 paino-%
Kiilto (Gardner 60⁰):	Himmeä
Sävy:	Kirkas
Teoreettinen riittoisuus (m² / litra):	
Toimitusviskositeetti (DIN4/ 20°C):	38-42 s
VOC (g / l):	530

KÄYTTÖOHJE
Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys):

Viimeistely sekä pohjalakkausten välissä suoritetaan välihionta paperilla nro 240 tai hienommalla.

Levitysmenetelmät:

Ruiskutus (Ilmahajotteinen, korkeapaine, HVLP ja sähköstaattinen)

Kovete:

878-31084 50 tilavuus %

Käyttöaika (20°C):

n. 4 h

Kuivumisaika:

Läpikuiva 12 h/ 20°C, hiontakuiva 1 h/ 50°C

Alhaisin kuivumislämpötila:

+18°C ilman kosteuden ollessa enintään 70 %

Käyttöviskositeetti (DIN 4/20°C):
Ohenne ja työvälineiden pesu:

800-09174

Syttyvyys:

Helposti syttyvä

Varastointi:

Suljetussa astiassa, viileässä tilassa +5°C - +20°C

Varastointikestävyys:

12 kk

Kuljetus:

Kuljetusluokka 3, II / VAK

Huom!

Katso PU-Pohjustuslakan 91625-11004 ja kovetteen 878-31084 käyttöturvallisuustiedotteet.

ESIKÄSITTELY

Mikäli lakattavalle kohteelle suoritetaan esikäsitteily, hiotaan kohde papereilla nro. 150 ja 180 tai hienommalla. Hionnan jälkeen poistetaan hiontapöly.

PAKKAUSKOKO:

91625-11004	25 l
878-31084	12,5 l
800-09174	20 l, 200 l

Vain teolliseen käyttöön. Tiedot ovat suuntaa antavia ja sitoumuksetta. Käänny tarvittaessa Puuteollisuusmaalien teknisen palvelun puoleen. Tuotteen toiminta perustuu laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin. Käyttäjän tulee aina varmistua tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen ja työmenetelmiin.