

GMA990 Accelerator (Kiihdytin lisäaine)

Internationalin lisäaine (GMA990) on yksikomponenttinen kiihdytin. Kiihdytin on suunniteltu käytettäväksi matalassa lämpötilassa kun hidas kuivuminen on ongelma. Ainetta voidaan käyttää myös kuivatettaessa uunissa 40-80 ° C.

1. Suositeltava laimennus on 2% (ehdoton maksimi 5%) polyuretaanimaalin tilavuudesta. Varovaisuutta on noudatettava yliannostuksen estämiseksi.
2. Lisäaine voi vaikuttaa kiiltoasteeseen laskevasti. Jos olet epävarma, testaa pienellä alueella. Mitä suurempi on lisäaineen määrä, sitä suurempi on vaikutus kiiltoon.
3. 2% lisäys on optimiseos haettaessa nopeaa kuivumisaikaa, kovaa pintalujuutta, hyvää kiiltoastetta ja riittävää käyttöaikaa.
4. Vältä International GTA713-ohentimen ja GMA990-kiihdyttimen yhteiskäyttöä.
5. Käyttäessäsi GMA990-kiihdytintä viskositeetti laskee nopeammin kuin GTA713-ohenninta käytettäessä.
6. GMA990 sopii seuraaville polyuretaanituotteille; Interthane 990, Interthane 990SG (Puolikiiltävä), Interthane 870, Interthane 1070, kuten myös Interthane 3230M, 3230SG, 3230G ja 3230HG (yksikerrospolyuretaani).
7. Yleisohjeena kuivumisaika lyhenee noin 50% tuoteselosteessa kerrotusta ajasta kun seossuhde 2 tilavuus-%.
8. GMA990 pakkauskoot ovat 5 l ja 500 ml

Protective Coatings

All products supplied and technical advice or recommendations given are subject to our standard Conditions of Sale.

Registered in England No. 63604

Registered Office 26th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BG