

SOFTFEEL CLEAR
SOFTFEEL NX 19

213-00803 Kirkas
213-60003 Musta

2525-008031
2625-600031

TUOTETYYPPI

SOFTFEEL NX 19 on 2-komponenttinen polyuretaanimaali, joka antaa käsitellylle pinnalle nahkaa muistuttavan pinnan.

SOFTFEEL NX 19 on tarkoitettu sisäkäyttöön tuleviin kohteisiin pintamaaliksi, esim. autoteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös puutuotteille, mutta ei suositella pöytäpintoihin. Sillä voidaan tietyissä tapauksissa maalata suoraan muovin päälle.

SOFTFEEL NX 19 on sävytettävissä Tintex sävytyspastoilla. Tuote täyttää Volvon hydrolyysitestin vaatimukset.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--|--|
| Tyyppi: | 2-komponenttinen polyuretaani |
| Tiheys (ISO 2811): | n. 1,04 kg/dm ³ |
| Kuiva-ainepitoisuus: | n. 48 paino %, 42 tilavuus % |
| Kiilto (Gardner 60⁰): | 2,5 |
| Sävy: | Kirkas, musta ja valkoinen |
| Teoreettinen riittoisuus (m² / litra): | n. 12 |
| Toimitusviskositeetti (20°C): | Tiksotrooppinen n. 14 000 mPa Brookfield |
| VOC (g / l): | 546 |
| KÄYTTÖOHJE | Käytettäessä tuotetta puupinnoilla, pohjustuksena käytetään polyuretaanipohjamaalia D-Dur Plus Primer. Haluttaessa voidaan tämän päälle ruiskuttaa esim. Demodox polyuretaanipintamaali. Softfeel ruiskutetaan edellisen maalikerroksen päälle 0,5-6 h huoneenlämmössä tapahtuvan kuivauksen jälkeen ilman välilihontaa. |
| Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys): | 35 ± 5 µm |
| Levitysmenetelmät: | Matalapaineruiskutus, (suutin 1,1–1,4 mm, maalinpaine 3-5-bar) |
| Kovetteen sekoitussuhde | 213-xxxx 5 tilavuusosaa 7000-009001 (878-00900) 1 tilavuusosa tai 213-xxxx 6 tilavuusosaa 7000-005009 1 tilavuusosa |
| Käyttöaika (20°C): | n. 1 h |
| Kuivumisaika (20°C): | Flash off: 5-10 min. Kuivausuuni: 30 min 80°C |
| Käyttöviskositeetti (DIN 4/20°C): | n. 25-27 s |
| Ohenne ja työvälaineiden pesu: | 6500-047001 (800-9174) 6500-052001 (803-9068) maalattaessa muovia kovetteen 7000-005009 kanssa |
| Syttyvyys: | Helposti syttyvä |
| Varastointi: | Suljetussa astiassa, viileässä tilassa + 5° C - +20° C |
| Varastointikestävyys: | 12 kk |
| Kuljetus: | Kuljetusluokka 3, II / VAK |
| Huom! | Katso Softfeel maalin ja kovetteiden DU691 7000-009001 (878-00900) ja 7000-005009 käyttöturvallisuustiedotteet. |

Vain teolliseen käyttöön. Tiedot ovat suuntaa antavia ja sitoumuksetta. Käänny tarvittaessa Puuteollisuusmaalien teknisen palvelun puoleen. Tuotteen toiminta perustuu laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin. Käyttäjän tulee aina varmistua tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen ja työmenetelmiin.

ESIKÄSITTELY

PAKKAUSKOKO:

Käsiteltävien pintojen on oltava puhtaat rasvasta ja muista tartuntaa haittaavista epäpuhtauksista.

| | |
|-------------------------|-------------|
| 2625-600031 | 20 l |
| 2525-008031 | 9,7 l |
| 7000-009001 (878-00900) | 5 l |
| 7000-005009 | 5 l |
| 6500-047001 (800-9174) | 20 l, 200 l |

Vain teolliseen käyttöön. Tiedot ovat suuntaa antavia ja sitoumuksetta. Käänny tarvittaessa Puuteollisuusmaalien teknisen palvelun puoleen. Tuotteen toiminta perustuu laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin. Käyttäjän tulee aina varmistua tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen ja työmenetelmiin.