

<b>US 35 NCS S-0502 Y</b>	<b>056-45435</b>	<b>1200-752351</b>
<b>US 35 00 CLEAR BASE</b>	<b>056-45100</b>	<b>1200-001351</b>
<b>US 35 01 WHITE BASE</b>	<b>056-45101</b>	<b>1200-751351</b>

## TUOTETYYPPI

US 35 on ilmakeiuvuva alkydi-öljyväli. US 35 soveltuu kaikenlaisen ulos tulevan puun pintakäsittelyyn. Soveltuu erityisen hyvin ikkunakarmien ja puitteiden maalaukseen ruiskutus- ja kastomaalausmenetelmällä.

US 35 kuuluu Tintorama-sävytysjärjestelmään, joka takaa lyhyet toimitusajat sekä suuren määrän värisävyjä.

US 35 voidaan käyttää sekä pohja- että pintamaalina.

## TEKNISET TIEDOT

### Tyyppi:

Alkydi / öljyväli

Tuote nro	Tiheys (ISO 2811) kg/dm <sup>3</sup>	Kuiva-ainepitoisuus paino-%	VOC (g/l)
056-45435	1,10	53	529
056-45100	0,97	46	512
056-45101	1,07	51	513

**Kiilto (Gardner 60<sup>0</sup>):**

n. 35

**Sävy:**

Sävytettävä

**Teoreettinen riittoisuus (m<sup>2</sup> / litra):**

**Toimitusviskositeetti (DIN 4/20°C):**

n. 23 s.

## KÄYTTÖOHJE

**Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys):**

**Levitysmenetelmät:**

**Kuivumisaika (levitysmäärä n. 100g/m<sup>2</sup>):**

Ruiskutus (Ilmahajotteinen, korkeapaine ja HVLP), kastomaalaus

Lämpötila	Hiontakuiiva	Pinkkauskuiva
20°C	5 h	16 h
40°C	2 h	4 h

**Alhaisin kuivumislämpötila:**

18°C ilman kosteuden ollessa enintään 65%

**Käyttöviskositeetti (DIN 4/20°C):**

Ruiskutus toimitusviskositeetti, kastomaalaus 14-16 s.

**Ohenne ja työvälineiden pesu:**

Mineraalitärpätti 801-00104

**Syttyvyys:**

Syttyvä

**Varastointi:**

Suljetussa astiassa ja ilmastoidussa, tasalämpöisessä tilassa + 5° C - +20° C.

**Varastointikestävyys:**

12 kk

**Kuljetus:**

Kuljetusluokka 3, III / VAK

**Huom!**

Avattu astia on suljettava huolellisesti nahoittumisen estämiseksi. Tuotteella on itsesyttymisvaara. Ruiskutuspolvy, maalijätteet, puhdistusrievut yms. on säilytettävä suljetussa, metallisessa jätteastiassa.

## ESIKÄSITTELY

Kyllästetylle puulle suositellaan käytettäväksi D-Dur pohjamaalia. Jos tuotetta käytetään pintamaalina, voidaan pohjamaalille tehdä vähihionta paperilla nro 240.

### PAKKAUSKOKO:

056-45435	20 l
056-45100	9,7 l
056-45101	10,8 l
801-00104	1, 5 ja 10 l

Vain teolliseen käyttöön. Tiedot ovat suuntaa antavia ja sitoumuksetta. Käänny tarvittaessa Puuteollisuusmaalien teknisen palvelun puoleen. Tuotteen toiminta perustuu laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin. Käyttäjän tulee aina varmistua tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen ja työmenetelmiin.