

**KIILTÄVÄ NC-
PINTALAKKA**
251-03699
TUOTETYYPPI

Kiiltävä NC-Pintalakka on ilmakeivuva nitroselluloosa pintalakka. NC-Pintalakka kuivuu nopeasti ja soveltuu täten erityisen hyvin teolliseen käyttöön. NC-Pintalakka on formaldehydivapaa. Kiiltävä NC pintalakka kuuluu osana Craquele systeemiin. Viimeistely voidaan suorittaa PU –tai NC- pintalakoilla esim. 1441-sarjalla (NC) tai 210-tai 211-sarjalla (PU).

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi:	1-komponenttinen, nitroselluloosalakka
Tiheys (ISO 2811):	n. 0,97 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 30 paino-%
Kiilto (Gardner 60⁰):	Kiiltävä
Sävy:	Kirkas
Teoreettinen riittoisuus (m² / litra):	
Toimitusviskositeetti (DIN 4/20°C):	n. 60 s.
VOC (g / l):	679

KÄYTTÖOHJE

Katso ”Craquele” systeemin erillinen käyttöohje.

Levitysmäärä suositeltu (märkälevitys): 100-150g/m²

Levitysmenetelmät: Ruiskutus

Kuivumisaika (levitysmäärä n. 100g/m²):

Lämpötila	Pölykuiva	Käsittelykuiva	Läpikuiva
20°C	25 min	100 min	36 h

Alhaisin kuivumislämpötila: + 18° C ilman suhteellisen kosteuden ollessa enintään 70 %

Käyttöviskositeetti (DIN 4/20°C): 18-20 sek.

Ohenne ja työvälineiden pesu: 803-sarja

Syttyvyys: Helposti syttyvä

Varastointi: Suljetussa astiassa, viileässä tilassa +5°C - +20°C

Varastointikestävyys: 12 kk

Kuljetus: Kuljetusluokka 3, II / VAK

Huom! Katso NC-Pintalakan 251-03699 käyttöturvallisuustiedote.

ESIKÄSITTELY

Mikäli lakattavalle kohteelle suoritetaan esikäsitteily, hiotaan kohde esimerkiksi papereilla nro 150 ja 180 tai hienommalla. Hionnan jälkeen poistetaan hiontapöly.

PAKKAUSKOKO:

251-03699	25 l
803-sarja	20 l, 200 l

Vain teolliseen käyttöön. Tiedot ovat suuntaa antavia ja sitoumuksetta. Käänny tarvittaessa Puuteollisuusmaalien teknisen palvelun puoleen. Tuotteen toiminta perustuu laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin. Käyttäjän tulee aina varmistua tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen ja työmenetelmiin.