

VEENEEN MAALAUUS OHJEISTUS:

Lasikuitu-, alumiini-, rauta- ja puuveneet

Pohjanmaalauus, vesirajan alapuoliset osat:

- 1) **Intershield 300** 200 m μ m Päällemaalattavissa max 14 vrk.
Erittäin hyvät korroosionesto ja tartunta ominaisuudet, lasikuituruton (osmoosin) estoon ja korjauksiin.
Mikäli lasikuitu tai muu alusta on kostunut, se pitää kuivata ennen maalaustöiden aloittamista.
- 2) **Intergard 263** 75 m μ m Väli- / tartuntamaaliksi antifoulingille.
Varmistamaan seuraavan kerroksen riittävä tartunta.
- 3) **Antifouling** **Interspeed 340 tai Trilux Hard**

Kun pohjalla on jo Antifouling eikä tiedetä varmuudella sen päälle maalattavuudesta.

- 1) **Intergard 263** 75 m μ m Väli- / tartuntamaaliksi antifoulingille.
- 2) **Antifouling** **Interspeed 340, Trilux Hard**

Kyljet ym. vesirajan yläpuoliset osat:

- 1) **Intershield 300** 200 m μ m Päällemaalattavissa max 14 vrk.
- 2) **Interfine 979** 125 – 150 m μ m Polysiloksanimaali, kiiltävä (Ruiskumaalaus)
- 3) **Interfine 878** 125 – 150 m μ m Polysiloksanimaali, kiiltävä (Telamaalaus)
- 4) **Interthane 990** 100 m μ m Polyuretaanimaali, kiiltävä.
- 5) **Interthane 870** 100 m μ m Polyuretaanimaali, ½ kiiltävä.

Pohjamaalaus vaihe 1 + pintamaalaus vaihtoehdot 2 – 5 / haluttu RAL tai NCS S sävy.

Pohjamaalaus voidaan suorittaa ns. paikkamaalauksena tai ylimaalauksena.

Pintamaalit eivät sellaisenaan ole 100 % vedenpitäviä kerroksia. Ehjän topcoat pinnan voi maalata vaihtoehdoilla 2 – 5, pohja pitää karhentaa ennen maalausta riittävän tartunnan aikaansaamiseksi.

Suosittellemme pintamaalausta viikon sisälle pohjamaalin maalauksesta / riittävä tartunnan varmistamiseksi. Muussa tapauksessa välimaaliksi suosittellemme Intergard 263.

Maalien tuoteselosteet kotisivuiltamme www.turunvarite.fi , metalliteollisuus, International

Tuotenimi	1 L	2,5 L	5 L	10 L	17,5 L	20 L	25 L	A + B komp seossuhde	Ohenne	Sävyt
Intershield 300	1,4		3,5	10,5	X			2,5 : 1	GTA220	Alu
Intergard 263			X	X		X		4 : 1	GTA220	Vaalea harmaa
Interfine 979			X			X		4 : 1	GTA007	Sävytetään RAL , NCS ym.
Interfine 878			X			X		5 : 1	GTA007	Sävytetään RAL , NCS ym.
Interthane 990			X			X		6 : 1	GTA713	Sävytetään RAL , NCS ym.
Interthane 870			X			X		7 : 1	GTA713	Sävytetään RAL , NCS ym.
Interspeed 340	X		X			X		1 komp.	GTA007	Musta, Sininen
Trilux Hard	0,75	X	X					1 komp.	GTA007	Musta, Valk, Tumma.sin
Ohenteet	X		X				X			

Kaikissa tapauksissa on huolehdittava että maalausolosuhteet ja – välineet ovat maalinvalmistajan antamien ohjeiden mukaiset. Epäselvissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä tekniseen tukeen.

Jorma Suhonen

040-731 2223, jorma.suhonen@turunvarite.fi